

Vinyl Basic

Designvinylboden in vier verschiedenen Versionen.

Technische Daten		Vinyl Basic HDF	Vinyl Basic Hydro	Vinyl Basic Rigid	Vinyl Basic KF
Dielen-Formate	Stein	612 x 440 x 8,5 mm	-	610 x 466 x 4,0 mm	610 x 457 x 2,0 mm
	Holz	1.235 x 230 x 8,5 mm	1.220 x 180 x 5,5 mm	1.220 x 180 x 4,0 mm	1.219 x 185 x 2,0 mm
Kartoninhalt	Stein	8 Dielen/2,152 m ²	-	10 Dielen/2,843 m ²	18 Dielen/5,022 m ²
	Holz	7 Dielen/1,988 m ²	10 Dielen/2,20 m ²	10 Dielen/2,2 m ²	16 Dielen/3,616 m ²
Paletteninhalt	Stein	52 Kartons/111,90 m ²	-	40 Kartons/113,70 m ²	20 Kartons/100,44 m ²
	Holz	60 Kartons/119,28 m ²	50 Kartons/110,00 m ²	50 Kartons/110,0 m ²	30 Kartons/108,48 m ²
Nutzschicht		0,30 mm transparente, strukturierte Nutzschicht			
Auflage		1,2 mm massives Vinyl		0,1 mm Vinyl-Dekorfolie	-
Träger		6,0 mm HDF	4,0 mm Hart-Vinyl	3,60 Rigid-Polymer (weichmacherfrei)	1,7 mm massives Vinyl
Gegenzug		1,0 mm Presskork-Trittschalldämmung	-	-	-
Kantenbearbeitung		Glatte Kanten	Super-Mikrofase	Super-Mikrofase	Glatte Kanten
Verlegeart		Leimlose UNICLIC-Technik	Leimlose UNICLIC-Technik	Leimlose Technik	Zum Verkleben
Prüfwerte					
Antistatisch (DIN EN 1815)		< 2 kV		< 2 kV	< 2 kV
Beanspruchungsklasse	23/32 (EN 16511)	23/32 (EN 16511)	23/32 (EN 16511)	23/32 (EN 16511)	23/32 (EN 685)
Brandverhalten	Bfl-s1 (EN-ISO 9239-1)	Bfl-s1 (EN 13501)	Bfl-s1 (EN 13501)	Bfl-s1 (EN 13501)	Bfl-s1 (EN 13501)
Chemikalieneinwirkung (DIN EN 423)		Gute Beständigkeit			
Feuchtraumeignung	Nein	Ja (vollflächig verklebt)			Ja
Flächengewicht (DIN EN 430)	8.500 g/m ²	8.300 g/m ²	7.900 g/m ²	7.900 g/m ²	3.400 g/m ²
Fußbodenheizungseignung		Ja			
Lichtehtheitsfaktor (ISO 105-B02)		> 6			
Resteindruck		< 0,1 mm (EN ISO 24343-1)		0,03 mm (EN 433)	< 0,1 mm (EN ISO 24343-1)
Rutschhemmung (DIN 51130 • EN 13893)		R9/DS			
Stuhlrolleneignung (EN 425)		Ja, mit Rollen-Typ W			
Trittschallwert	15 dB (EN ISO 717-2)	7 dB (EN ISO 717-2)	6 dB (EN ISO 717-2)	6 dB (EN ISO 717-2)	5 dB (EN ISO 717-2)
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12 524)	0,087 m ² x K/W	0,032 m ² x K/W	0,036 m ² x K/W	0,036 m ² x K/W	0,021 m ² x K/W
Zigaretteglutbeständigkeit (DIN EN 1399)		Ja			
Entsorgung		Hausmüll			

